



SGG SATINOVNO MATE®

Geëtst glas

SGG SATINOVO[®] MATÉ

Toepassingen

SGG SATINOVO MATÉ kan worden gebruikt voor talrijke binnentoepassingen in woningen en kantoren:

- deuren en scheidingswanden
- douchewanden
- traptreden, vloertegels
- meubilair (tafels, bureaumeubilair, kastdeuren, ...)

Voordelen

Met zijn zachte en matte uiterlijk zorgt SGG SATINOVO MATÉ voor een geraffineerde uitstraling.

SGG SATINOVO MATÉ laat het licht binnen, maar behoudt de privacy.

SGG SATINOVO MATÉ is bijzonder geschikt voor het oproepen van een subtiele en elegante sfeer in werk- en woonomgevingen:

- **Design:** dankzij de hedendaagse uitstraling geeft dit glas een meerwaarde aan elk interieur;
- **Doorzicht:** het zorgt voor een zachte en aangename lichtspreiding;
- **Privacy:** doorschijnend uiterlijk zonder directe inkijk;
- **Onderhoudsgemak:** vingersporen zijn minder zichtbaar.

Omschrijving

SGG SATINOVO MATÉ wordt verkregen door een van de glaskanten te etsen, het basisglas bestaat uit blank SGG PLANICLEAR.

De behandeling verandert het aanzicht van het glas en geeft het een doorschijnende, zijdeachtige uitstraling.

Gamma

SGG SATINOVO MATE		
Basisglas	Diktes (mm)	Standaardmaten (mm)
SGG PLANICLEAR	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19	3.210 x 2.250 3.210 x 2.550 3.210 x 6.000

Bewerking

SGG SATINOVO MATÉ heeft dezelfde eigenschappen als SGG PLANICLEAR en kan:

Voor veiligheid:

- worden verwerkt in gelaagd glas SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT en voor brandwerende toepassingen in SGG PYROSWISS.
- worden voorgespannen tot SGG SECURIT.

Voor comfort:

- worden verwerkt in gelaagd akoestisch glas, SGG STADIP SILENCE (bewerkte zijde niet tegen de akoestische folie) en isolerend glas, SGG CLIMAPLUS DESIGN (bewerkte zijde bij voorkeur in de spouw).

Voor design:

- worden gebogen tot SGG CONTOUR.
- worden verzilverd en geslepen.

Plaatsing

Versnijden

- SGG SATINOVO MATÉ wordt versneden zoals SGG PLANICLEAR (niet-gematteerde kant op de snijtafel).

Assemblage

- De gematteerde kant mag niet in contact komen met de PVB-folie.

Oriëntatie

- Het wordt afgeraden SGG SATINOVO MATÉ met de bewerkte kant aan de buitenkant van de gevel te plaatsen.

Prestaties

SGG SATINOVO MATÉ	Basisglas: SGG PLANICLEAR		
	4	6	8
Dikte (mm)	4	6	8
Lichtfactoren %			
T _L (%)	89	88	88
R _L (%)	8	8	8
Energetische factoren			
T _E (%)	83	81	79
R _E (%)	8	7	7
A _E (%)	9	11	13
g-waarde	0,85	0,84	0,82
Shading Coefficient SC	0,98	0,97	0,95
U _g W/(m ² K)	5,8	5,7	5,6

SGG CLIMAPLUS DESIGN, SGG CONTOUR, SGG PLANICLEAR, SGG PYROSWISS, SGG SATINOVO MATÉ, SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT en SGG STADIP SILENCE zijn gedeponeerde merken.



Saint-Gobain Glass Benelux
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville



Elke werkdag tussen 13 u en 17 u
glassinfo.be@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com

RPR/RPM NAMEN
BTW BE 0402.733.607

Verdeler